

MOPREN FT FINISH

MOPREN FT FINISH est un revêtement polyuréthane aliphatique à un composant satiné, transparent, semi-rigide, utilisé pour la finition mate des revêtements polyuréthane MOPREN FT.

MOPREN FT FINISH est stable aux rayons UV, ne jaunit pas, résiste à l'abrasion, aux alcalis et aux produits chimiques. Il donne à la surface un aspect satiné mat.

PROPRIÉTÉS

- Application simple (rouleau).
- Stable aux UV
- Ne jaunit pas
- Résistant à l'abrasion.
- Donne à la surface un fini satiné mat.
- Résistant à l'eau.
- Résistant au gel.



APPLICATIONS

- Il est utilisé en tant que revêtement de finition transparent satiné-mat en combinaison avec le MOPREN FT

AGRÉMENTS

Étanchéité Liquide et Mortiers Polyuréthane

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

MISE EN ŒUVRE

FINITION :

- Suivre instructions de préparation des supports (cf. fiche technique du produit)
- Pour de meilleurs résultats, la température pendant l'application et le durcissement devrait être comprise entre 5 ° C et 35 ° C.
- Versez le contenu du bidon MOPREN FT sur la surface à traiter et étalez-le au rouleau ou à l'aide d'une truelle à dents appropriée, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
- Après 12 heures (ne jamais dépasser 18 heures), appliquez une seconde couche du revêtement MOPREN FT, au rouleau ou au pinceau.

Pour une meilleure étanchéité et résistance à l'usure, appliquez une troisième couche du revêtement MOPREN FT.

AVERTISSEMENT: N'appliquez pas le MOPREN FT sur des surfaces céramiques comportant des sels nitriques ascendants dans les joints, sans prétraitement approprié. N'appliquez pas le MOPREN FT sur des surfaces traitées auparavant avec des produits hydrofuges.

ATTENTION: Ne pas appliquer le MOPREN FT sur une épaisseur de 1 mm (film sec) par couche.

CONSOMMATION

De 0,1 gr/m² en une couche.

Des facteurs tels que la porosité de la surface, la température et la méthode d'application peuvent altérer la consommation. Cette consommation est basée sur l'application à l'aide d'un rouleau sur une surface avec des conditions optimales.

PRÉCAUTIONS

MOPREN FT contient des isocyanates. Veuillez étudier la fiche de données de sécurité. USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Étanchéité Liquide et Mortiers Polyuréthane

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.